

SIMSON Prep M

PREPARATION AGENT

ПЕРЕВАГИ

- Простота застосування
- Швидко застигає
- Одноетапна підготовка поверхні

ОПИС

Prep M – ґрунтовка для одноетапної попередньої підготовки поверхні та покращення адгезії на не пористих поверхнях при застосуванні продуктів Bostik SMP. Для отримання більш детальної інформації див. технічну картку відповідного продукту.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Підготовка незабарвленого алюмінію, сталі, міді, латуні.
- Підготовка металів, пофарбованих порошковими фарбами.
- Попередня підготовка пофарбованих металів (протестуйте поверхню на предмет впливу Prep M).
- Попередня підготовка склопластику
- Попередня підготовка ABS пластику
- Попередня підготовка ПВХ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхня повинна бути чистою, сухою, очищеною від пилу та знежиреною. Зберігайте контейнер щільно закритим. Не наносите Prep M безпосередньо із упаковки. Налийте кількість Prep M, яка може бути нанесена протягом 30 хвилин, у чисту склянку або банку, і відразу щільно закрийте оригінальну упаковку. Не наносьте Prep M надто товстим шаром. Протріть поверхню чистою незабарвленою тканиною або паперовою серветкою, просоченою Prep M. Таким чином, поверхня буде очищена та ґрунтована в один етап. Після висихання протягом 5 хвилин (розчинники повинні випаруватися), може наносити клей або герметик. Найкращі результати при склеюванні/герметизації досягаються при нанесенні клею/герметика протягом 6 годин. Отже, не наносите більше Prep M, ніж те, яке може бути закрите клеєм / герметиком, протягом 6 годин. Не допускайте контакту із підготовленою поверхнею, це може погіршити адгезію.

Примітка 1: Через погану сумісність із фарбою, Prep M не слід наносити на поверхні, які згодом будуть фарбуватися. У таких випадках, наносите Prep M тільки на ті ділянки, на які наноситиметься клей або герметик, використовуйте малярну стрічку (крім того, після завершення робіт, залишки Prep M можна видалити за допомогою таких засобів, як Bostik Cleaner 14 або Liquid 1). їх щодо сумісності).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вміст твердих речовин		8 %
Точка займання	[°C]	9
Щільність	[г/мл]	0.76
Час висихання (20°C/50% вологість)	[мин]	≈ 5
Колір		Прозорий
Пакування		Банка 500 мл

ЗБЕРІГАННЯ

Simson Prep M може зберігатися протягом 9 місяців від дати виробництва, в закритому (невідкритому) контейнері, в сухому приміщенні, що провітрюється, при температурі від +5°C до +30°C.

ВИТРАТА

В залежності від типу субстрата, витрата складає 8-10 м² / літр.

ПОДАЛЬША ІНФОРМАЦІЯ

За запитом може бути надана наступна документація:
Паспорт безпеки матеріалу (MSDS)

Наведені в даній технічній карті інформація та рекомендації засновані лише на дослідженнях компанії Bostik та їх точність не гарантована. Властивості продуктів, термін зберігання та характеристики при застосуванні будуть залежати від безлічі факторів, включаючи тип матеріалів, на які наноситься продукт, умовах навколишнього середовища, в яких продукт зберігається та використовується, а також обладнання, що застосовується для роботи. Зміни будь-якого з факторів можуть вплинути на характеристики продукту. Обов'язком покупця перед застосуванням, є випробування продукту щодо придатності даної завдання у умовах, які матимуть місце під час використання. Bostik не гарантує придатність для будь-якого призначення. Продукція продається на Загальних умовах Продажі компанії Bostik, які діють на момент продажу. Ніяка інформація, що міститься вище, не повинна бути витлумачена в сенсі відсутності відповідних патентів, або бути дозволом, відкликанням або рекомендацією для використання винаходів, захищених патентом, без дозволу власника патенту.

SMART HELP

Please contact your local representative

